

Sistemas de Pisos Monolíticos Florock

Especificación Arquitectónica – FloroQuartz BC

Sistema de Piso Epóxico – Doble Dispersión de Cuarzo de Color 1/8" (0.125 mm)

Parte 1: General

1.01 Descripción del Sistema

- A. Imprimante epóxico 100% sólido, penetrante seguido de dos (2) capas base epóxicas 100% sólidas aplicadas con rodillo con dispersiones de gránulos de cuarzo de color dos (2) capas de lechada de epóxico 100% sólido, para lograr un grosor total del sistema 1/8"(0.125 mm).
- B. Este sistema debe ser aplicado en el sustrato(s) preparado(s) como definen los planes estrictamente de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

1.02 Muestras

- A. Datos del Producto
 - 1. Edición actual de la literatura del producto del fabricante incluyendo datos físicos, resistencia química, preparación de superficie e instrucciones de aplicación.
- B. Muestras
 - 1. Se debe proporcionar una muestra rígida del sistema propuesto para representar el piso terminado.
- C. Garantía
 - 1. Garantía estándar del fabricante
 - 2. Garantía estándar del aplicador

1.03 Seguro de Calidad

- A. Calificaciones
 - 1. El fabricante debe tener un mínimo de diez (10) años de experiencia en producción, ventas y soporte técnico de recubrimientos de pisos basados en polímeros.
 - 2. El aplicador debe tener un mínimo de tres (3) años de experiencia documentada en la aplicación de recubrimientos de pisos poliméricos en pisos de concreto y ser aprobados por Florock.
 - 3. Los proveedores propuestos deben proveer una certificación de diez (10) años de experiencia en la producción de recubrimientos de pisos poliméricos y se requiere que cumplan con todas las provisiones de esta especificación, así como también proveer evidencia de la compatibilidad entre componentes para la satisfacción del Arquitecto.
- B. Conferencia Previa a la Licitación

Sistemas de Pisos Monolíticos Florock

1. Se debe tener una conferencia previa a la licitación entre los aplicadores prospectos y el Arquitecto para revisar cuestiones de preparación de la superficie, aplicación, procedimientos de limpieza y diseño.

A. Empaque y Envío

1. Todos los materiales deben ser enviados al sitio de trabajo en el empaque original del fabricante. El código de producto y otras marcas de identificación deben estar claramente marcadas y visibles.

B. Almacenamiento y Protección

1. Todo el material debe ser almacenado en un lugar fresco y seco fuera de la luz solar directa y alejado de cualquier fuente de ignición. El aplicador debe consultar con la literatura del fabricante y hojas de seguridad del material para más información.
2. Las Hojas de Seguridad se deben mantener en sitio y estar disponibles para todo el personal.
3. Mantenga los contenedores sellados y listos para usar.

1.04 Condiciones del Proyecto

A. Requerimientos Ambientales

1. La temperatura óptima de aire y sustrato para la aplicación del producto es entre 55° F (13° C) y 95° F (35° C). Para temperaturas fuera de este rango, consulte con el fabricante para sugerencias de aplicación del producto.
2. Verifique que el ambiente de trabajo esté apropiadamente equipado con barreras de vapor y drenajes en el perímetro.
3. Mantenga la iluminación apropiada a lo través del ambiente de trabajo, la iluminación debe ser comparable al nivel final de iluminación del espacio.
4. Almacene y deseche cualquier desperdicio de acuerdo con las regulaciones de las autoridades locales.

B. Requerimientos de Seguridad

1. Señales de “No Fumar” deben estar colocadas a través de toda el área de trabajo antes de la aplicación.
2. El dueño será responsable de remover cualquier producto alimenticio del área de trabajo.
3. Se deben remover las llamas abiertas, herramientas/objetos que produzcan chispas y fuentes de ignición del área de trabajo antes de la aplicación.
4. Solo se permite personal relacionado al trabajo dentro del área de trabajo.

1.05 Garantía

A. Coordinación

Sistemas de Pisos Monolíticos Florock

1. El fabricante ofrece una garantía completa de un año contra defectos en los materiales. Las garantías concernientes a la instalación del material son solamente responsabilidad del aplicador.

Parte 2: Productos

2.01 Fabricante

- A. Florock Polymer Flooring
1120 W. Exchange Avenue
Chicago, IL 60609
Teléfono: (773) 376-7132; (800) 356-7625
Fax: (773) 376-0945
<http://www.florock.net>

2.02 Materiales

- A. Imprimante
 1. El imprimante debe ser un imprimante penetrante, 100% reactivo, con base epóxica, que muestre una resistencia química: Imprimante Epóxico Floropoxy 4700.
- B. Capas Base
 1. Las dos (2) capas base deben consistir en cpas de epóxico 100% sólido, fuerte y resistente al impacto; apropiadas para aceptar la dispersión de agregado: Florock Floropoxy 4805.
- C. Dispersión
 1. Disperse agregado de cuarzo de color de grado BC a punto de rechazo en la primera capa base húmeda. Repita la dispersión en la aplicación de la segunda capa base: Florock FloroQuartz BC Agregado.
- D. Capa(s) de Lechada
 1. Aplique la capa de lechada con un escurridor plano, luego rodille, usando un epóxico Transparente 100% sólido, resistente a químicos y a rayos UV. Si no se van a usar capas finales opcionales, aplique una segunda capa de lechada: Florock Floropoxy 4805.
- E. Capa(s) Final Opcional
 1. Aplique de 1 a 2 capa(s) final(es) de uretano de alto rendimiento, de color estable, resistente a químicos para mejorar la resistencia a la abrasión y a químicos del Sistema de piso: Florock Florothane CR, FloroWear 7100 o Florothane MC.

Sistemas de Pisos Monolíticos Florock

2.03 Propiedades

- A. El sistema de recubrimiento debe cumplir con las siguientes propiedades físicas:

Propiedades de Sistema Curado

<u>Propiedades de Sistema Curado</u>	<u>FloroQuartz BC</u>
Resistencia a la Compresión, ASTM C579, psi	10,000
Resistencia a la Flexión, ASTM D580, psi	4,300
Flexión Módulo de Elasticidad, ASTM C580, psi	2.0 x 10E6
Abolladura, MIL-D-3134F	Sin Abolladura
Dureza, Shore A/D, ASTM D2240	85 / 90
Resistencia al Impacto, ASTM D4226, in/ lbs.	>160
Porcentaje de Elongación, ASTM D2370, %	6
Absorción de Agua, ASTM C413, %	0.1
Resistencia a la Adhesión, ACI Comité #503, pg. 1139-1141, psi	>400
Resistencia a la Abrasión, ASTM D4060, Rueda CS-17, 1000 gm. de carga, 1000 ciclos, ASTM D4060, máx. gm de pérdida	0.06
Limitación de Resistencia al Calor (Exposición Continua)	140° F / 60° C
Coeficiente de Fricción, ASTM D2047	0.6
Inflamabilidad, ASTM D635	Auto-extinguible
Coeficiente Térmico de Expansión Lineal, ASTM C531, in/ in/ °C	1.8 x 10E5

Parte 3: Ejecución

3.01 Inspección

A. General

1. Examine las áreas y condiciones donde FloroQuartz va a ser instalado y notifique al Arquitecto sobre condiciones perjudiciales para la finalización adecuada y oportuna del trabajo. No proceda con el trabajo hasta que las condiciones insatisfactorias hayan sido corregidas por el contratista de una manera aceptable para el Arquitecto.

3.02 Preparación

A. General

1. Consulte con las recomendaciones del fabricante para la preparación del sustrato de concreto antes de proceder.

B. Parcheo y Preparación de Juntas

1. Antes de la Aplicación, el piso debe ser examinado en busca de ripio, hoyos, agujeros, grietas, juntas no funcionales, etc. Estos deben ser tratados luego de la

Sistemas de Pisos Monolíticos Florock

preparación y antes de la aplicación con los productos apropiados Florock. Para juntas funcionales o de expansión, estos deben ser tratados con resina elastomérica 100% sólida, teniendo un mínimo de elongación del 150%: Sistema Florock 6500.

C. Superficies de Concreto

1. Se requiere agranallado, pulido con diamante o esscarificación a poder para obtener un concreto limpio y con el poro abierto. Remueva el material suficiente para proveer una superficie sana, libre de lechada, barniz, eflorescencia y cualquier compuesto de curado que inhiba la adherencia o agente desmoldante. Remueva la grasa, aceite y otros contaminantes penetrantes. Repare el concreto dañado y deteriorado a una condición aceptable; deje la superficie libre de polvo, suciedad, lechada y eflorescencia.

D. Materiales

1. Mezcle los componentes cuando se requiere y prepare los materiales de acuerdo con las instrucciones del sistema de piso del fabricante.

3.03 Aplicación

A. General

1. El Sistema debe ser instalado en el orden descrito a continuación:
 - a. Preparación del Sustrato
 - b. Imprimación
 - c. Aplicaciones de Capa Base & Dispersión
 - d. Aplicaciones de Capa de Lechada
 - e. Aplicaciones de Capa Final Opcional
2. Las superficies de concreto en grado deben estar construidas con una barrera de vapor para proteger contra los efectos de la transmisión de vapor y posibles delaminaciones del sistema. Consulte con las instrucciones de preparación de concreto del fabricante para recomendaciones adicionales.
3. La superficie debe estar seca antes de la aplicación de cualquier de los pasos antes mencionados. Además, el sustrato siempre se debe mantener limpio, seco y libre de cualquier contaminante.
4. El manejo y mezcla de cualquier material asociado con la instalación del Sistema debe ser de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y aprobado por el Arquitecto.
5. El sistema debe seguir los contornos del sustrato a menos que se especifique lo contrario por el Arquitecto.
6. El aplicador debe proveer un acabado limpio con límites bien definidos y bordes rectos.

B. Imprimación

1. Todas áreas consideradas para la aplicación deben ser imprimadas con el imprimante del fabricante para sellar y penetrar en el sustrato como preparación para aplicar la capa base y capa de lechada.

Sistemas de Pisos Monolíticos Florock

2. Los sustratos de concreto porosos pueden requerir aplicaciones adicionales.
- C. Capa Base & Dispersión
1. La capa base debe consistir en la resina y el agregado de cuarzo de color decorativo de dispersión aprobados por el fabricante, instalados para restaurar el piso, sellar la superficie y darle al piso resistencia al impacto y a químicos.
 2. Se proveen propiedades antideslizantes a través de la dispersión de agregado de cuarzo en cada aplicación de capa base.
- D. Capa(s) de Lechada
1. La capa(s) de lechada y capa(s) final opcional debe ser consistente con las recomendaciones del fabricante para el sistema.
- E. Capa(s) Final Opcional
1. Se puede proveer resistencia adicional a la abrasión y a químicos aplicando el uretano de alto rendimiento compatible del fabricante.
 2. No se debe permitir ningún tráfico o equipo en el piso durante el período de curado.
- 3.04 Control de Calidad de Campo
- A. Pruebas & Inspección
1. Las siguientes pruebas se deben realizar por el aplicador y registrarse durante la aplicación para entregarse al Arquitecto:
 - a. Temperatura durante la instalación
 1. Aire
 2. Sustrato
 3. Punto de rocío
- 3.05 Limpieza
- A. Desecho
1. Remueva y deseche apropiadamente cualquier material en exceso.

-- Fin --